

## C-15

# Especial para Alfombras

Está diseñado para ser utilizado fundamentalmente en el pegado de alfombras, revestimientos y en las industria del calzado.

MADERPLAST C -15 es un adhesivo de doble contacto basado fundamentalmente en polímeros de cloropreno, resinas especiales y solventes de óptimo rendimiento.

## - Especificaciones Técnicas

Sólidos 18% aprox.

Viscosidad Brookfield RVT 20°C – rotor 4 – 20 rpm 2500 – 3500 mPas Peso específico 0.820 – 0.830 gr. / cm3

Tiempo abierto 1 hora (según espesor del film y condiciones ambientales)

## Modo de Empleo

MADERPLAST C-15 es un adhesivo para múltiples aplicaciones, entre otras el pegado de: - Alfombras fundamentalmente. - Plantillas (Industria del calzado) - Cueros, telas, cartón, maderas, corcho, revestimiento y otros usos en general.

## - Aplicaciones

Para uso generales: plantillas, cueros y telas

- 1) Los materiales a unir deben estar secos y limpios, libres de polvillo y grasa.
- 2) Se aplica en ambas superficies.
- 3) Utilizar espátula, llana dentada, pincel o soplete (adecuando el material).
- 4) Extender rápida y completamente en una dirección.
- 5) Dejar secar hasta que la superficie pueda tocarse sin levantarse; este tiempo depende fundamentalmente de las condiciones ambientales.
- 6) Luego poner en contacto ambas superficies.
- 7) Presionar fuertemente, según los casos, con la mano o bien con rodillo de goma, y siempre del centro hacia fuera, dando la máxima presión en los bordes.

#### Para el pegado de Alfombras:

Pegadas en su totalidad: recomendable sólo si la superficie de apoyo está en muy buenas condiciones y la alfombra va a ser sometida a un tráfico intenso.

Pegado perimetral: para áreas con tráfico normal o moderado (viviendas). Asegúrese de colocar los diferentes paños en una misma dirección; de lo contrario, se producirán diferencias de tonos entre ellos.

- 1) La superficie debe ser plana, firme y limpia.
- 2) Mezclar el adhesivo, aplicar uniformemente Maderplast C -15 con espátula metálica ranurada, sobre toda la superficie que se va a alfombrar y sobre la cara inferior de la alfombra.
- 3) Dejar secar hasta que la superficie pueda tocarse sin levantarse el adhesivo, este tiempo depende fundamentalmente de las condiciones ambientales.
- 4) Posteriormente se coloca la alfombra y se pasa un rodillo con un peso aproximado de 35





Kg. para asegurar la adherencia de la alfombra a la superficie.

## - limpieza de Elementos

La eliminación de adhesivo en exceso y limpieza de los elementos utilizados así como también de la superficie a unir se realizan con Asistente para adhesivos de caucho sintetico MADERPLAST

### - Recomendaciones

Observar las instrucciones de instalación del proveedor del revestimiento. Recomendamos la aplicación del producto a una temperatura no menor de 15°c y una humedad relativa no mayor de 75 %.

En pisos calefaccionados apagar la calefacción para la aplicación del revestimiento y no calefaccionar hasta el menos 72 horas después de haber finalizado la instalación del revestimiento.

### - Rendiemiento

El rendimiento, aplicando una película de 0,2 mm., es de 3 – 4 m2 por litro, dependiendo de la absorción de las superficies a unir.

### - Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños
Producto Inflamable de 1ra categoría.
No apagar con agua.
Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.
No arrojar al desagüe.

## - Presentaciones

Latas de 1, 4, 10, 18 litros. Tambor 200 litros.

### - Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / (0351) 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En

LA PLATA: (0221) 451-5555

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades

específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455 Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar