

C-29 (Incoloro / Rojo)

Adhesivo de contacto Para usar con soplete

MADERPLAST C-29 es un adhesivo de doble contacto basado fundamentalmente en polímeros de cloropreno, resinas y solventes de excelente calidad. Está diseñado para ser utilizado como adhesivo sopleteable.

- Especificaciones Técnicas

Sólidos 18% aprox.

Sólidos: 18% aprox.

Viscosidad Brookfield RVT (20°C - rotor 2 - 20 rpm): 300 - 500 cps

Peso específico: 0.80 - 0.82 gr/cm³

Tiempo abierto: 8hs (según espesor del film y condiciones ambientales) Sólidos: 18% aprox.

Viscosidad Brookfield RVT (20°C - rotor 2 - 20 rpm): 300 - 500 cps

Peso específico: 0.80 - 0.82 gr/cm³

Tiempo abierto: 8hs (según espesor del film y condiciones ambientales)

Sólidos: 18% aprox.

Viscosidad Brookfield RVT (20°C - rotor 2 - 20 rpm): 300 - 500 cps

Peso específico: 0.80 - 0.82 gr/cm³

Tiempo abierto: 8hs (según espesor del film y condiciones ambientales)

- Modo de Empleo

MADERPLAST C -29 es un adhesivo sopleteable de variadas aplicaciones en sus versiones: C -29 incoloro y C- 29 rojo.

Se recomienda en el pegado de: Espumas de poliuretano, cueros, tableros de madera , paneles de corcho y otros usos en general.

- Aplicaciones

- 1) Los materiales a unir deben estar secos y limpios, libres de polvillo y grasa.
- 2) Se aplica en ambas superficies.
- 3) Se aplica fundamentalmente con soplete.
- 4) Se aplica con presión de 60 – 75 libras en el regulador y 10 – 15 libras en la salida.
- 5) Dejar secar aproximadamente de 25 a 30 minutos hasta que la superficie puede tocarse sin levantarse; este tiempo depende fundamentalmente de las condiciones ambientales.
- 6) Poner en contacto ambas superficies.

Adhesivos



7) Presionar fuertemente, según los casos, con la mano o bien con rodillo de goma y siempre del centro hacia fuera dando la máxima presión a los bordes.

- limpieza de Elementos

La eliminación de adhesivo en exceso y limpieza de los elementos utilizados así como también de la superficie a unir se realizan con [Asistente para adhesivo de caucho sintético MADERPLAST](#)

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado. (entre 10 y 35°C)

Utilizar en ambientes ventilados.

No exponer al contacto con la piel.

Mantener alejado de los niños.

Producto inflamable de 1ra categoría.

No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.

No arrojar al desagüe.

No reutilizar los envases. Envase no reciclable

Prohibida su venta a menores de 18 años.

Nuestro servicio técnico está disponible para cualquier consulta o ensayo de laboratorio. Química Limbadi no se responsabiliza por los daños que pueda producir el uso de este producto distinto al indicado en este texto.

- Presentaciones

Lata 18 litros. Tambor 200 litros.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.

- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.

- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L

Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires

Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455

Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>