

## ORION LATEX ACRILICO PARA EXTERIORES

LATEX ACRILICO PARA EXTERIORES acabado satinado. Pintura al látex de alto poder cubritivo y muy buena resistencia a la intemperie y a la abrasión húmeda y seca.

De excelente adherencia y nivelación, lo que permite cubrir las superficies con la aplicación de dos manos. Es posible obtener una amplia gama de colores con entonadores universales, utilizando máximo 60 cm<sup>3</sup> por litro de pintura.

Color: BLANCO

### - Especificaciones Técnicas

Aspecto: Líquido viscoso blanco.

Olor: Dulce suave

Solubilidad en agua: Soluble

Sólidos: 54+/-1%

Viscosidad: 100 +/- 3uk

Peso específico: 1,40+/-0,05 gr/cm<sup>3</sup>

### - Modo de Empleo

Superficies exteriores diversas como: mampostería, ladrillo, revoque, fibrocemento, madera, hierro, etc.

### - Aplicaciones

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor a 5° C. Tipo de aplicación: Rodillo, pincel, soplete. Se recomienda no diluir más que con un 10% de agua para la obtención de un buen acabado.

Preparación de la superficie:

Limpia perfectamente la superficie

Superficies polvorientas o muy absorbentes:

Aplicar una mano de FIJADOR SELLADOR ORION dejar secar, luego aplicar una mano de pintura diluida con 25% de agua, después de 3 horas, aplicar una segunda mano.

Superficies con imperfecciones: Restaurar con ENDUIDO ORION, lijar y continuar con el tratamiento anterior.

Superficies con hongos: Aplicar con un cepillo de cerdas, una solución de 1 litro de lavandina en 2 litros de agua, dejar actuar de 3 a 4 horas y luego enjuagar con agua, dejar secar, y luego continuar con las etapas correspondientes.

Metales: En primer lugar se recomienda eliminar el óxido fosfatizar y aplicar FONDO ANTIOXIDO ORION

En paredes nuevas: Aplicar previamente una mano de Imprimación FIJADOR SELLADOR ORION.

### - limpieza de Elementos

Pinturas



Limpian los elementos de trabajo con agua y jabón inmediatamente luego de su uso.

## - Rendimiento

Aproximadamente de 12 a 14 m<sup>2</sup> por litro por mano, se recomienda no diluir más que con un 10% de agua.

## - Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.  
Mantener fuera del alcance de los niños  
No ingerir.  
Evite el contacto con la piel y los ojos.  
No inflamable.

## - Presentaciones

Baldes 1, 4, y 20 litros.

## - Tiempo de Secado

Secado 3 o 4 horas.

## - Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Orion son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L.  
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires  
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455  
Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>